

NOXUDOL 300

BEZROZPUSZCZALNIKOWA POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA PODWOZIA POJAZDÓW

Informacje ogólne

NOXUDOL 300 jest środkiem antykorozyjnym **wolnym od rozpuszczalników organicznych**. Aby umożliwić nakładanie produktu w niskich temperaturach zastosowano czynniki wiążące o niskiej lepkości. Po nałożeniu **NOXUDOL 300** tworzy miękką warstwę twardniejącą następnie do woskowej warstwy ochronnej.

Zastosowanie

NOXUDOL 300 jest głównie przeznaczony do zabezpieczania podwozi nowych pojazdów. Jest bardzo efektywny nawet przy niewielkiej grubości, dlatego jest rekomendowany do stosowania na podwozia. Może być również stosowany jako ochrona w czasie transportu i przechowywania maszyn, części maszyn, konstrukcji stalowych itp.

Sposób aplikacji

Powierzchnia, na którą ma być nakładany **NOXUDOL 300** musi być sucha i czysta. Do nakładania preparatu polecany jest sprzęt do natrysku wysokociśnieniowego z możliwością grzania przepływowego. Rekomendowana temperatura nakładania min. 25°C. W wyższych temperaturach ciśnienie może być obniżone

Dane techniczne

Rodzaj filmu	woskowy
Kolor	czarny
Gęstość temp. 20°C	1090 kg/m ³
Rozpuszczalniki lotne	< 0,5 %
Temperatura zapłonu	> 130°C
Rozmiar dyszy	0,011" lub większa
Ciśnienie materiału	100-180 bar
Rekomendowana grubość warstwy	100-250 µm
Rekomendowana temperatura stosowania	25-40°C
Usuwanie	odtłuszczacz Renox Milieu

Informacje zawarte w danych technicznych są oparte na obecnym stanie wiedzy. Chcemy opisać nasze produkty jak najdokładniej zgodnie z wymogami klientów podając poprawne informacje. Nie jest to jednak gwarancja tych materiałów. Za błędy powstałe w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

Auson AB • Verkstadsgatan 3 • SE-434 42 Kungsbacka • Sweden
Tel. +46 (0)300-562000 • Fax. +46 (0)300-562001 • e-mail. info@auson.se • www.auson.se

DYSTRYBUCJA W POLSCE

ARAVIX S.C. • ul. Półwiejska 41/9 • 61-886 Poznań
Tel. 061 850 10 34 • Fax 061 850 10 70 • e-mail aravix@aravix.com • www.aravix.com